



180002240585



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2019(X)07038

样品名称 PVC 石塑地板

委托单位 东莞美哲塑胶制品有限公司

检验类别 委托检验

国家化学建筑材料测试中心





国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2019(X)07038

共 6 页 第 1 页

委托单位	东莞美哲塑胶制品有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	东莞美哲塑胶制品有限公司	生产日期	/
样品名称	PVC 石塑地板	注册商标	/
样品规格	2.0/0.12mm×457.2mm×457.2mm	样品外观及制备	灰白色板材 机加工制样
抽样基数	/	样品标识	X-201905212
抽样数量	/	产品批号	/
封样地点	/	委托日期	2019.05.31
封样单位	/	封样日期	/
检验结论	所检产品按 GB/T 4085-2015 “半硬质聚氯乙烯块状地板” 进行检验, 检验结果详见第 2~3 页。其他性能检验详见第 4~6 页。  签发日期: 2019 年 07 月 04 日 测试专用章		
备 注	/		

批准:

审核:

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2019(X)07038

共 6 页 第 2 页

序 号	检 验 项 目		技 术 指 标	检验结果	单项判定	检 验 方 法
1	外观		无缺损、龟裂、皱纹、孔洞；无胶印、分层、剥离；无杂质、气泡、擦伤、变色等	通过	合格	目测
2	长度, mm		456.8~457.6	457.1	合格	GB/T 4085-2015 6.3.1
3	宽度, mm		456.8~457.6	457.2	合格	GB/T 4085-2015 6.3.1
4	厚度, mm	平均值	1.90~2.13	1.97	合格	GB/T 4085-2015 6.3.2
		单个值	1.85~2.15	最小 1.95 最大 1.99	合格	GB/T 4085-2015 6.3.2
5	面质量, g/m ²		/	3859	实测值	GB/T 4085-2015 6.4
6	直角度, mm		≤0.35	0.21	合格	GB/T 4085-2015 6.3.3
7	边直度, mm		≤0.35	0.13	合格	GB/T 4085-2015 6.3.4
8	耐磨性, mm ³		/	1.14 T级	实测值 合格	GB/T 4085-2015 6.10 GB/T 4085-2015 6.5
9	加热尺寸变化率, %	横向	≤0.25	0.04	合格	GB/T 4085-2015 6.5
		纵向	≤0.25	-0.11	合格	GB/T 4085-2015 6.5

主检：俞峰 邢进



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2019(X)07038

共 6 页 第 3 页

序 号	检 验 项 目	技 术 指 标	检 验 结 果	单 项 判 定	检 验 方 法
10	加热翘曲, mm	≤ 2	2.0	合格	GB/T 4085-2015 6.6
11	色牢度, 级	≥ 6	≥ 6	合格	GB/T 8427-2008
12	耐污染性 (丙酮)	/	0级	实测值	GB/T 4085-2015 6.14.2
13	耐污染性 (咖啡)	/	1级	实测值	GB/T 4085-2015 6.14.2
14	耐污染性 (25%氢氧化钠)	/	1级	实测值	GB/T 4085-2015 6.14.2
15	耐污染性 (30%双氧水)	/	1级	实测值	GB/T 4085-2015 6.14.2
16	耐污染性 (鞋油)	/	1级	实测值	GB/T 4085-2015 6.14.2
17	耐污染性 (10%柠檬酸)	/	1级	实测值	GB/T 4085-2015 6.14.2
18	椅子脚轮试验	无破坏	无破坏	合格	GB/T 4085-2015 附录B

结论: 所检产品按GB/T 4085-2015 “半硬质聚氯乙烯块状地板” 进行检验, 所检项目达到标准要求。

注: 第18项椅子脚轮试验为中心非认证项目。

(接 下 页)

主检: 俞峰 邢进



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2019(X)07038

共 6 页 第 4 页

序 号	检 验 项 目		技 术 指 标	检 验 结 果	单 项 判 定
1	氯乙烯单体限量, mg/kg		≤ 5	未检出	合格
2	挥发物的限量, g/m ²		≤ 10	5	合格
3	重金属, mg/m ²	可溶性铅	≤ 20	未检出	合格
		可溶性镉	≤ 20	未检出	合格

结论: 所检产品按GB 18586-2001 “室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量”
进行检验, 所检项目达到标准要求。

(接 下 页)



主检: 薛彦波 陈锋



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2019(X)07038

共 6 页 第 5 页

序 号	检 验 项 目	单 位	检 验 结 果	检 验 方 法
1	剥离强度	kN/m	1.21	GB/T 2792-1998
2	甲醛释放量	mg/L	未检出	GB/T 17657-2013

(接 下 页)



主检: 俞峰 王凯奇



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2019(X)07038

共 6 页 第 6 页

序 号	检 验 项 目	技 术 要 求 B ₁ (B-s1)	检 验 结 果	单 项 判 定	检 验 方 法
1	20s内焰尖高度Fs, mm (点火时间15s)	≤150	火焰尖端未达到 到距离点火点 150mm处	合格	GB/T 8626-2007
2	临界热辐射通量 CHF, kW/m ²	≥8.0	≥11	合格	GB/T 11785-2005
3	产烟量, %·min	≤750	24.0	合格	GB/T 11785-2005

结论: 所检产品按照委托方要求的检验项目及相应的国家标准进行检验, 并按照GB 8624-2012“建筑材料及制品燃烧性能分级”中5.1.2铺地材料进行判定, 该材料燃烧性能符合铺地材料B₁ (B-s1)级要求。

注: 1、本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

2、以上第2、3检验项目实验地点为北京市房山区凤凰亭路9号。

(以 下 空 白)

主检: 李永泉 郭书超